



BEECK Quarzfüller P

BEECKASF®
Aktiv Silikat Formulierung

Verkieselungsaktiver Schlämmezusatz in Pulverform für sämtliche BEECK Silikatfarben im Innen- und Außenbereich. Strukturkorn 0,4 mm. Ergibt Haarrisse überbrückende Grund- und Zwischenbeschichtungen


A) Volldeklaration (»gläserne Rezeptur«)

	Gew. %
1. Bindemittel	0
2. Pigmente	0
3. Füllstoffe	
Talkum/Feldspat/Aluminiumsilikat/Quarzsand	100,0
Schwerspat	0
4. Lösemittel	
Organische Lösemittel	0
Wasser	0
5. Additive	
Verdickungsmittel	0
Netzmittel	0
Entschäumer	0
6. Topfkonservierung	0
7. Filmkonservierung	0

B) Rohstoffbasis

- A) Mineralische Bindemittel, z.B. Kaliwasserglas
- B) Mineralische Pigmente und Füllstoffe, z.B. Talkum, Quarzsand
- C) Wasser
- D) Organisch-synthetische Rohstoffe

Anteil der **mineralischen Rohstoffe** (Kat. B) am Produkt: **100 %**



■ A ■ B ■ C ■ D

Mit diesem Datenblatt informieren wir freiwillig und weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus über die Zusammensetzung und Rohstoffbasis unserer Produkte im Sinne des Verbraucherschutzes und der Produkttransparenz. Sämtliche Angaben sind unverbindlich und basieren auf unserem aktuellen Kenntnisstand. Technische Änderungen im Zuge der Produktentwicklung bleiben vorbehalten. Bei Erscheinen einer Neuausgabe verliert dieses Datenblatt automatisch seine Gültigkeit. Bitte beachten Sie zu allen Fragen des Gesundheitsschutzes, der Stoffbezeichnung, Klassifizierung und Kennzeichnung unsere Sicherheitsdatenblätter in ihrer aktuellen Fassung.