



# BEECK Mattolin extramatt


Kunstharzfreier, deckfähiger Innenanstrich mit attraktivem Matteeffekt im historischen und stylischen Ambiente. Lichteck und denkmalgerecht in allen Nuancen

## A) Volldeklaration (»gläserne Rezeptur«)

	Gew. %
<b>1. Bindemittel</b>	
Mittelölige, modifizierte Harz-Öl-Emulsion	3,5 – 7,0
Leinöl/Leinölstandöl	1,5 – 2,5
<b>2. Pigmente</b>	
Titandioxid	4,0 – 12,5
Chromoxidgrün	farbtonabhängig
Ultramarinblau	farbtonabhängig
Eisenoxide	farbtonabhängig
Mischphasenpigmente	farbtonabhängig
organische Pigmente	farbtonabhängig
<b>3. Füllstoffe</b>	
Talkum/Feldspat/Aluminiumsilikat	12,0 – 15,0
Kreide/Calcit/Calciumcarbonat	17,5 – 25,5
Schwerspat	0
<b>4. Lösemittel</b>	
Organische Lösemittel	0
Wasser	42,0 – 48,0
<b>5. Additive</b>	
Sikkative (Mn, Metallgehalt)	0,001
Verdickungsmittel auf Zellulosebasis	0,33
Netzmittel, Fettsäurederivate	0,16
Entschäumer	0,10
<b>6. Topfkonservierung</b>	
BIT	< 0,02
CMIT/MIT (3:1)	< 0,0015
<b>7. Filmkonservierung</b>	0

## B) Rohstoffbasis

- A) Nachwachsende Rohstoffe, z.B. Öle und Leime auf pflanzlicher Basis
- B) Mineralische Pigmente und Füllstoffe, z.B. Eisenoxide, Kreide
- C) Wasser
- D) Organisch-synthetische Rohstoffe



Anteil der **mineralischen und regenerierbaren Rohstoffe** (Kat. A, B, C) am Produkt: **99,2 %**

Mit diesem Datenblatt informieren wir freiwillig und weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus über die Zusammensetzung und Rohstoffbasis unserer Produkte im Sinne des Verbraucherschutzes und der Produkttransparenz. Sämtliche Angaben sind unverbindlich und basieren auf unserem aktuellen Kenntnisstand. Technische Änderungen im Zuge der Produktentwicklung bleiben vorbehalten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Datenblatt automatisch seine Gültigkeit. Bitte beachten Sie zu allen Fragen des Gesundheitsschutzes, der Stoffbezeichnung, Klassifizierung und Kennzeichnung unsere Sicherheitsdatenblätter in ihrer aktuellen Fassung.